



Q 70-170

2K VOC Matt Clear Coat 2:1

Merkmale

70-170 ist ein 2K-Klarlack auf Acrylbasis mit Glanzgrad 15 - 20 Glanzeinheiten bei Winkel 60°. Gute Beständigkeiten, gleichmäßig mattierte Oberflächen. Als Überzugslack für matte, seidenmatte und seidengänzende Metallic- und Effektlackierungen geeignet.

Physikalische Eigenschaften



12 Monate




2004/42/IIB(e)(840)<563



2:1 + 10%
70-170HN

Anwendung



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Verbrauch: 7 - 8 m²/l



2




Zwischenablüfzeit 5 - 10 min
Endablüfzeit vor Ofentrocknung 10 - 15 min



40 - 50 µm

Trocknung



staubtrocken: 25 - 30 min
griffest: 12 h
montagefest nach 24 h

staubtrocken: 30 min
montagefest 2 h

kurzwellig 8 Minuten
mittelwellig 10 - 15 Minuten

20°
4 h

Lagerung



Lagern Sie das Produkt an einem belüfteten Ort. Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zwischen +5°C und 20°C aufbewahren.

Sicherheit



Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.



Dieses Datenblatt dient nur zu Informationszwecken. Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem neuesten Stand der Technik und beruhen auf langjähriger Erfahrung bei der Herstellung unserer Produkte. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle Rechte vorbehalten.